检 测 报 告	防伪查询网址：www.gzzljc.cc 防伪码：9968212421
报告编号：GZ260822764	第 1 页，共 7 页

客户认定信息	委托单位 ：重庆玥昇服饰有限公司	
	样品名称 ：秋季套装 样品颜色 ：浅蓝色、藏蓝色 样品数量 ：1套 样品描述 ：成衣	
检验性质	委托检测	样品受理日期：2026-08-17，检测日期：2026-08-17~2026-08-18
检验/判定依据	- GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类 - GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B类 - GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 - GB/T 31888-2015 《中小学生校服》	
检验结论	• 依据上述标准检验，所检并要求判定的项目 符合 相应的技术要求。	
样品呈现	（以下为送检样品的拍摄照片或裁剪客户送检样品的贴样） 	

审批：　　(物理项目)　　(化学项目)　　编制：　　签发日期：2026-08-18

福建省庚泽质量检测有限公司 FUJIAN GENGZE QUALITY INSPECTION CO., LTD 检验检测专用章 Testing Service

检 测 报 告	防伪查询网址：www.gzzljc.cc 防伪码：9968212421
报告编号：GZ260822764	第 2 页，共 7 页

测试项目 (计量单位)	测试方法 (参数说明)	技术要求(备注)			测试结果	判定结论
✓ 秋季套装上衣浅蓝色主面料						
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性	原样-变色	≥3-4	4-5	符合
			醋纤-沾色	≥3-4	4-5	
			棉布-沾色	≥3-4	4-5	
			锦纶-沾色	≥3-4	4-5	
			聚酯纤维-沾色	≥3-4	4-5	
			腈纶-沾色	≥3-4	4-5	
			羊毛-沾色	≥3-4	4-5	
		碱性	原样-变色	≥3-4	4-5	
			醋纤-沾色	≥3-4	4-5	
			棉布-沾色	≥3-4	4-5	
			锦纶-沾色	≥3-4	4-5	
			聚酯纤维-沾色	≥3-4	4-5	
			腈纶-沾色	≥3-4	4-5	
			羊毛-沾色	≥3-4	4-5	

检 测 报 告

防伪查询网址：www.gzzljc.cc
防伪码：9968212421

报告编号：GZ260822764

测试项目 (计量单位)	测试方法 (参数说明)	技术要求(备注)		测试结果	判定结论
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	原样-变色	≥3-4	4-5	符合
		醋纤-沾色	≥3-4	4-5	
		棉布-沾色	≥3-4	4-5	
		锦纶-沾色	≥3-4	4-5	
		聚酯纤维-沾色	≥3-4	4-5	
		腈纶-沾色	≥3-4	4-5	
		羊毛-沾色	≥3-4	4-5	
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	干摩擦	≥3-4	4-5	符合
		湿摩擦	≥3	4-5	
pH值	GB/T 7573-2009，萃取介质:0.1mol/L氯化钾溶液	4.0~8.5		6.4	符合
甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009，检出限:20mg/kg	≤75		未检出	符合
异味	GB 18401-2010，第6.7条款	无异味		无异味	符合
可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2024，GC/MS法，检出限:5mg/kg	禁用≤20		未检出	符合
纤维含量(%)	FZ/T 01057.1~4-2007，GB/T 2910.11-2024，结合公定回潮率	聚酯纤维55±5		聚酯纤维54.0	符合
		棉45±5		棉46.0	
平方米干燥重量(g/m²)(1)	FZ/T 70010-2006	290-310		308.6	符合

检 测 报 告	防伪查询网址：www.gzzljc.cc 防伪码：9968212421
报告编号：GZ260822764	第 4 页，共 7 页

测试项目 (计量单位)	测试方法 (参数说明)	技术要求(备注)			测试结果	判定结论
✓ 秋季套装上衣藏蓝色主面料						
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性	原样-变色	≥3-4	4-5	符合
			醋纤-沾色	≥3-4	4-5	
			棉布-沾色	≥3-4	4-5	
			锦纶-沾色	≥3-4	4-5	
			聚酯纤维-沾色	≥3-4	4-5	
			腈纶-沾色	≥3-4	4-5	
			羊毛-沾色	≥3-4	4-5	
		碱性	原样-变色	≥3-4	4-5	
			醋纤-沾色	≥3-4	4-5	
			棉布-沾色	≥3-4	4-5	
			锦纶-沾色	≥3-4	4-5	
			聚酯纤维-沾色	≥3-4	4-5	
			腈纶-沾色	≥3-4	4-5	
			羊毛-沾色	≥3-4	4-5	

检 测 报 告	防伪查询网址：www.gzzljc.cc 防伪码：9968212421
报告编号：GZ260822764	第 5 页，共 7 页

测试项目 (计量单位)	测试方法 (参数说明)	技术要求(备注)		测试结果	判定结论
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	原样-变色	≥3-4	4-5	符合
		醋纤-沾色	≥3-4	4-5	
		棉布-沾色	≥3-4	4-5	
		锦纶-沾色	≥3-4	4-5	
		聚酯纤维-沾色	≥3-4	4-5	
		腈纶-沾色	≥3-4	4-5	
		羊毛-沾色	≥3-4	4-5	
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	干摩擦	≥3-4	4-5	符合
		湿摩擦	≥3	4-5	
pH值	GB/T 7573-2009，萃取介质:0.1mol/L氯化钾溶液	4.0~8.5		6.1	符合
甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009，检出限:20mg/kg	≤75		未检出	符合
异味	GB 18401-2010，第6.7条款	无异味		无异味	符合
可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2024，GC/MS法，检出限:5mg/kg	禁用≤20		未检出	符合
纤维含量(%)	FZ/T 01057.1~4-2007，GB/T 2910.11-2024，结合公定回潮率	聚酯纤维55±5		聚酯纤维55.1	符合
		棉45±5		棉44.9	
平方米干燥重量(g/m²)(1)	FZ/T 70010-2006	290-310		295.4	符合

检 测 报 告	防伪查询网址：www.gzzljc.cc 防伪码：9968212421
报告编号：GZ260822764	第 6 页，共 7 页

测试项目 (计量单位)	测试方法 (参数说明)	技术要求(备注)	测试结果	判定结论
备注	1、本报告仅对本次样品检测结果负责，不承担其他连带责任；检测样品、样品信息及检测项目由委托方提供，委托方对样品真实性、代表性全权负责。 2、除全文复制外，未经本实验室批准，不得复制本报告。检测报告或复制报告未加盖骑缝章无效，报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效。 3、除特别约定、标准或规范中有明确规定外，本报告以实测值进行符合性判定，未考虑测量不确定度的影响。 4、“纤维含量”依据客户提供技术要求按照GB/T 29862-2013判定。 5、带⑴项目依据客户提供的技术要求进行判定。			

检 测 报 告	防伪查询网址：www.gzzljc.cc 防伪码：9968212421
报告编号：GZ260822764	第 7 页，共 7 页

可分解致癌芳香胺染料 GB/T 17592-2024(采用GC/MS法)		
芳香胺名称	CAS NO.	测试结果
4-氨基联苯	92-67-1	未检出
联苯胺	92-87-5	未检出
4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
2-萘胺	91-59-8	未检出
邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
对氯苯胺	106-47-8	未检出
2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
3,3'-二甲氧基联苯	119-90-4	未检出
3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
邻甲苯胺	95-53-4	未检出
2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注		

======= 报告结束，以下空白 ======