福 建 省 纤 维 检 验 中 心
Fujian Fiber Inspection Center
国家纺织服装产品质量检验检测中心(福建)
National Textile And Garment Quality Inspection & Testing Center (Fujian)

CMA 220011349576

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1968

检 测 报 告 （电子版）

H26002254

防伪码：PH34377614

客户提供信息	委托方	贵州省实验中学 / 贵州省贵安新区文化路113号		
	样 品	夏季校服（上衣、裤子）	商标	---
	货/款/样号	---		
	规格号型	---	安全类别/等级	B类
	生产单位	---		
样品描述		白色/红色拼接针织短袖上衣、藏青色针织裤子各1件，状态正常		
样品接收/试验日期		2026-09-21/2026-09-21 ～ 2026-09-23	检验类别	委托检验（送样）
判定依据		GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 GB/T 31888-2015 中小学生校服 GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 委托方提供的标准值		
检验结论		--- 报告签发日期：2026年9月23日		

检验结果	检测项目	单项结论或评价
	异味[上衣]	符合
	纤维含量[上衣（白色面料）]	符合
	耐干摩擦色牢度[上衣（白色面料）]	符合
	耐湿摩擦色牢度[上衣（白色面料）]	符合
	耐水色牢度[上衣（白色面料）]	符合
	耐汗渍色牢度[上衣（白色面料）]	符合
	pH值[上衣（白色面料）]	符合

检验检测专用章 (DZ)

检测地点：惠安县惠祥路49号3幢

审批：黄硕 高级工程师

编制：郭超群

福州总部：福州市仓山区照屿路17号 电话:0591-83710801/87887663/87893952/83598339
晋江实验室:晋江市世纪大道南段3001号三创园研发中心21号楼 电话:0595-88123970/82682768
惠安分中心:泉州市惠安县惠祥路49号3幢2楼 电话:0595-87653970

检 测 报 告 续 页

H26002254

检测项目	单项结论或评价
甲醛含量[上衣（白色面料）]	符合
可分解致癌芳香胺染料[上衣（白色面料）]	符合
平方米干燥重量[上衣（白色面料）]	符合
异味[裤子]	符合
纤维含量[裤子（藏青色面料）]	符合
耐干摩擦色牢度[裤子（藏青色面料）]	符合
耐湿摩擦色牢度[裤子（藏青色面料）]	符合
耐水色牢度[裤子（藏青色面料）]	符合
耐汗渍色牢度[裤子（藏青色面料）]	符合
pH值[裤子（藏青色面料）]	符合
甲醛含量[裤子（藏青色面料）]	符合
可分解致癌芳香胺染料[裤子（藏青色面料）]	符合
平方米干燥重量[裤子（藏青色面料）]	符合
备注： 平方米干燥重量标准值由委托方指定并提供。	

检验检测专用章 (DZ)

检 测 报 告 续 页

H26002254

检测项目	测试方法	标准值及允差 (B类)	检测结果	单项判定
异味 [上衣]	GB 18401-2010	无	无	符合
纤维含量,% [上衣（白色面料）]	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024	棉 60 ±5 聚酯纤维 40 ±5 （校服直接接触皮肤的部分,其棉纤维含量标称值应不低于35%）	结合公定回潮率含量: 棉 64.2 聚酯纤维 35.8	符合
耐干摩擦色牢度,级 [上衣（白色面料）]	GB/T 3920-2008	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度,级 [上衣（白色面料）]	GB/T 3920-2008	≥3	4-5	符合
耐水色牢度,级 [上衣（白色面料）]	GB/T 5713-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色 4-5 沾色 羊毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯纤维 4-5 锦纶 4-5 棉 4-5 醋纤 4-5	符合
耐汗渍色牢度,级 [上衣（白色面料）]	GB/T 3922-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	（酸） （碱） 变色 4-5 4-5 沾色 羊毛 4-5 4-5 腈纶 4-5 4-5 聚酯纤维 4-5 4-5 锦纶 4-5 4-5 棉 4-5 4-5 醋纤 4-5 4-5	符合
pH值 [上衣（白色面料）]	GB/T 7573-2009 （萃取介质为氯化钾溶液）	4.0～8.5	6.2	符合
甲醛含量,mg/kg [上衣（白色面料）]	GB/T 2912.1-2009 （检出限20mg/kg）	≤75	未检出	符合
可分解致癌芳香胺染料,mg/kg [上衣（白色面料）]	GB/T 17592-2024	禁用（≤20）	未检出（物质清单详见附表C）	符合
平方米干燥重量,g/㎡ [上衣（白色面料）]	FZ/T 70010-2006	205～235	217.4	符合
异味 [裤子]	GB 18401-2010	无	无	符合

检验检测专用章 (DZ)

检 测 报 告 续 页

H26002254

检测项目	测试方法	标准值及允差(B类)	检测结果	单项判定
纤维含量,% [裤子（藏青色面料）]	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024	聚酯纤维 60 ±5 棉 40 ±5 （校服直接接触皮肤的部分,其棉纤维含量标称值应不低于35%）	结合公定回潮率含量: 聚酯纤维 62.4 棉 37.6	符合
耐干摩擦色牢度,级 [裤子（藏青色面料）]	GB/T 3920-2008	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度,级 [裤子（藏青色面料）]	GB/T 3920-2008	≥3	4	符合
耐水色牢度,级 [裤子（藏青色面料）]	GB/T 5713-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色 4-5 沾色 羊毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯纤维 4-5 锦纶 4-5 棉 4-5 醋纤 4-5	符合
耐汗渍色牢度,级 [裤子（藏青色面料）]	GB/T 3922-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	（酸） （碱） 变色 4-5 4-5 沾色 羊毛 4-5 4-5 腈纶 4-5 4-5 聚酯纤维 4-5 4-5 锦纶 4-5 4-5 棉 4-5 4-5 醋纤 4-5 4-5	符合
pH值 [裤子（藏青色面料）]	GB/T 7573-2009 （萃取介质为氯化钾溶液）	4.0～8.5	5.7	符合
甲醛含量,mg/kg [裤子（藏青色面料）]	GB/T 2912.1-2009 （检出限20mg/kg）	≤75	未检出	符合
可分解致癌芳香胺染料,mg/kg [裤子（藏青色面料）]	GB/T 17592-2024	禁用（≤20）	未检出（物质清单详见附表C）	符合
平方米干燥重量,g/㎡ [裤子（藏青色面料）]	FZ/T 70010-2006	200～220	213.9	符合

检验检测专用章 (DZ)

检 测 报 告 续 页

附表C:可分解致癌/有害芳香胺染料检测结果（气相色谱/质谱法）

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4,4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3,3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3,3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3,3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

注：表中“未检出”表示检测结果低于测定低限,本方法的测定低限为5mg/kg。

检 测 报 告 附 件

贴样/样品图片





检验检测专用章 (DZ)

报告正文结束

检 测 报 告 说 明

H26002254

1. 报告无“检验检测专用章”无效，无编制和审批签名无效，报告涂改无效。

2. 未经本中心批准不得部分复制报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

3. 客户提供信息由委托方提供并确认，本中心不对其真实性及完整性负责。

4. 本报告检测结果仅适用于所接收样品。

5. 对报告的异议请于收到报告之日起十五日内提出。

检验检测专用章
(DZ)

福州总部：福州市仓山区照屿路17号 电话:0591-83710801/87887663/87893952/83598339
晋江实验室:晋江市世纪大道南段3001号三创园研发中心21号楼 电话:0595-88123970/82682768
惠安分中心:泉州市惠安县惠祥路49号3幢2楼 电话:0595-87653970