中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L21938

231311340780

勻科检测
YUN KE TESTING

检 测 报 告	防伪查询网址：www.cbtt.yun 防伪码：4323971818
报告编号：CBTT260832032	第 1 页，共 6 页

客户信息	委托单位 ： 贵州省实验中学	
客户认定信息	样品名称 ： 春秋校服 样品颜色 ： 浅蓝色、深藏蓝色 样品数量 ： 1件 样品描述 ： 成衣	
检验性质	委托检测	样品受理日期：2026-08-25，检测日期：2026-08-25~2026-08-27
检验/判定依据	- GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类 - GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B类 - GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》 - GB/T 31888-2015《中小学生校服》 - 《客户要求》	
综合检验结论	• 依据上述标准检验，所检并要求判定的项目 符合 相应的技术要求。	
样品呈现	（以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样） 	

批准：罗品连

报告签发时间：2026-08-27

福建省勻科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co. ,Ltd本报告无CMA标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用
邮箱：ywjccatherine@163.com， 地址：福建省惠安县螺阳镇侨群村前村仔199号1幢2层 邮编：362110， 电话：0595-88511315
备注： 1.委托检验仅对来样负责,不承担其他连带责任。2.样品信息为客户提供,实验室不负责其真实性。3.对检验报告若有异议,应于收到报告之日起 30 日内向检测单位提出,逾期不再受理。4.本报告无审批人签章或经涂改无效,报告无"检验检测专用章"无效。5.本公司所承担的责任均不超出相应合同中规定的应付服务费的 5 倍的总金额。6.报告以纸质报告为准。

检 测 报 告

防伪查询网址：www.cbtt.yun
防伪码：4323971818

报告编号：CBTT260832032

测试项目 (计量单位)	测试方法	技术要求(备注)			测试结果 (参数说明)	判定结论
✓ 样品**A**：春秋校服上衣浅蓝色面料						
pH值	GB/T 7573-2009，萃取介质:氯化钾溶液	4.0~8.5			6.2	符合
异味	GB 18401-2010，第6.7条款	无异味			无异味	符合
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性	原样-变色	≥3-4	4-5	符合
			醋纤-沾色	≥3-4	4-5	
			棉布-沾色	≥3-4	4-5	
			锦纶-沾色	≥3-4	4-5	
			聚酯-沾色	≥3-4	4-5	
			腈纶-沾色	≥3-4	4-5	
			羊毛-沾色	≥3-4	4-5	
		碱性	原样-变色	≥3-4	4-5	
			醋纤-沾色	≥3-4	4-5	
			棉布-沾色	≥3-4	4-5	
			锦纶-沾色	≥3-4	4-5	
			聚酯-沾色	≥3-4	4-5	
			腈纶-沾色	≥3-4	4-5	
			羊毛-沾色	≥3-4	4-5	

检 测 报 告	防伪查询网址：www.cbtt.yun 防伪码：4323971818
报告编号：CBTT260832032	第 3 页，共 6 页

测试项目 (计量单位)	测试方法	技术要求(备注)		测试结果 (参数说明)	判定结论
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	原样-变色	≥3-4	4-5	符合
		醋纤-沾色	≥3-4	4-5	
		棉布-沾色	≥3-4	4-5	
		锦纶-沾色	≥3-4	4-5	
		聚酯-沾色	≥3-4	4-5	
		腈纶-沾色	≥3-4	4-5	
		羊毛-沾色	≥3-4	4-5	
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	干摩≥3-4		4-5	符合
		湿摩≥3		4-5	
甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009，检出限:20mg/kg	≤75		未检出	符合
可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2024，GC/MSD法，检出限:5mg/kg	禁用≤20		未检出	符合
纤维含量(%)	FZ/T 01057.1~4-2007，GB/T 2910.11-2024，结合公定回潮率	聚酯纤维55±5		聚酯纤维54.6	符合
		棉45±5		棉45.4	
平方米干燥重量(g/m²)[a]	FZ/T 70010-2006	290-310		303.0	符合

检 测 报 告	防伪查询网址：www.cbtt.yun 防伪码：4323971818
报告编号：CBTT260832032	第 4 页，共 6 页

测试项目 (计量单位)	测试方法	技术要求(备注)			测试结果 (参数说明)	判定结论
✓ 样品**B**：春秋校服上衣深藏蓝色面料						
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性	原样-变色	≥3-4	4-5	符合
			醋纤-沾色	≥3-4	4-5	
			棉布-沾色	≥3-4	4-5	
			锦纶-沾色	≥3-4	4-5	
			聚酯-沾色	≥3-4	4-5	
			腈纶-沾色	≥3-4	4-5	
			羊毛-沾色	≥3-4	4-5	
		碱性	原样-变色	≥3-4	4-5	
			醋纤-沾色	≥3-4	4-5	
			棉布-沾色	≥3-4	4-5	
			锦纶-沾色	≥3-4	4-5	
			聚酯-沾色	≥3-4	4-5	
			腈纶-沾色	≥3-4	4-5	
			羊毛-沾色	≥3-4	4-5	
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	原样-变色		≥3-4	4-5	符合
		醋纤-沾色		≥3-4	4-5	
		棉布-沾色		≥3-4	4-5	
		锦纶-沾色		≥3-4	4-5	
		聚酯-沾色		≥3-4	4-5	
		腈纶-沾色		≥3-4	4-5	
		羊毛-沾色		≥3-4	4-5	

检测专用章

检 测 报 告	防伪查询网址：www.cbtt.yun 防伪码：4323971818
报告编号：CBTT260832032	第 5 页，共 6 页

测试项目 (计量单位)	测试方法	技术要求(备注)	测试结果 (参数说明)	判定结论
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	干摩≥3-4	4-5	符合
		湿摩≥3	4-5	
甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009，检出限:20mg/kg	≤75	未检出	符合
可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2024，GC/MSD法，检出限:5mg/kg	禁用≤20	未检出	符合
纤维含量(%)	FZ/T 01057.1~4-2007，GB/T 2910.11-2024，结合公定回潮率	聚酯纤维55±5	聚酯纤维55.1	符合
		棉45±5	棉44.9	
平方米干燥重量(g/m²)[a]	FZ/T 70010-2006	290-310	295.6	符合
pH值	GB/T 7573-2009，萃取介质:氯化钾溶液	4.0~8.5	5.9	符合
异味	GB 18401-2010，第6.7条款	无异味	无异味	符合
备注	1. 本次检测样品、样品信息及检测项目由委托方提供，委托方对样品真实性、代表性全权负责； 本报告所有检测及判定工作，均严格依据报告所列现行标准实施。 2. 除全文复制外，未经实验室批准，不得部分复制本报告。 3. 除特别约定、标准或规范中有明确规定外，本报告以实测值进行符合性判定，未考虑测量不确定度的影响。 4. “纤维含量”技术要求由客户提供，并依据GB/T 29862-2013判定。 5. 带[a]项目为技术要求由客户提供，并依据客户技术要求判定。			

检 测 报 告	防伪查询网址：www.cbtt.yun 防伪码：4323971818
报告编号：CBTT260832032	第 6 页，共 6 页

可分解致癌芳香胺染料(清单) GB/T 17592-2024(采用GC/MSD法)		
芳香胺名称	CAS No.	测试结果
4-氨基联苯	92-67-1	未检出
联苯胺	92-87-5	未检出
4-氯邻甲基苯胺	95-69-2	未检出
2-萘胺	91-59-8	未检出
邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
对氯苯胺	106-47-8	未检出
2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
邻甲苯胺	95-53-4	未检出
2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	表中"未检出"表示检测结果低于检出限，检出限为5mg/kg；实验结果为3个样品混色测试结果。	

======= 报告结束，以下空白 ======